

WoodChips

Klasa kvaliteta	Jedinica	A1	A2	B1	B2
Poreklo u skladu DIN EN ISO 17225-1		1.1.1 Celo drveće ^a 1.1.3 Debla 1.1.4 Šumski ostaci 1.2.1 Hemijski netretirani ostaci drveta	1.1.1 Celo drveće ^a 1.1.3 Debla 1.1.4 Šumski ostaci 1.2.1 Hemijski netretirani ostaci drveta	1.1 Drvo iz šuma i sa plantaža i drugo neobrađeno drvo 1.2.1 Hemijski netretirani ostaci drveta	1.1 Drvo iz šuma i sa plantaža i drugo neobrađeno drvo 1.2 Ostaci drveta iz industrije 1.3 Recikirano drvo, chem. netretirano
Sadržaj vode	m-%	≤ 10 ili ≤ 25	≤ 35	Navedi maksimalnu vrednost	
Sadržaj pepela	m-%, wf	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3,0	
Toplotna vrednost	MJ/kg	Navedi minimalnu vrednost			

^a bez klase 1.1.1.3 (drvo sa brzorastućih plantaža), ako gorivo potiče sa površina sa zagađenjima

^b bez klase 1.1.5 (panjevi/korenje) i 1.1.6 (kora)

Klasa veličine	Glavna frakcija	Udeo sitnih čestica	Udeo krupnih čestica	Maksimalna dužina	Maksimalna poprečna površina
	≥ 60 %, mm	% ≤ 3,15 mm	%	mm	cm ²
P16S	3,15 mm ≤ P ≤ 16 mm	≤ 15 %	≤ 6 % > 31,5 mm	≤ 45 mm	≤ 2 cm ²
P31S	3,15 mm ≤ P ≤ 31,5 mm	≤ 10 %	≤ 6 % > 45 mm	≤ 150 mm	≤ 4 cm ²
P45S	3,15 mm ≤ P ≤ 45 mm	≤ 10 %	≤ 10 % > 63 mm	≤ 200 mm	≤ 6 cm ²

